



## Hot Melt Adhesive™ HM-1958 Adhesivo para Encuadernación de Lados del Libro

### Descripción:

Lanco® HM-1958 Book Binding Side Adhesive es un adhesivo de derretido en caliente de alta calidad, perfecto para goma lateral de libros y guías telefónicas. Para aplicar a una temperatura sugerida de 325 a 350 °F.

### Ventajas del Producto:

- No forma hilos durante su aplicación
- Se aplica en capas uniformes y consistentes
- Excelente estabilidad al calor
- Excelente maquinabilidad
- De color claro
- Estético y de buena apariencia
- Resistente a la carbonización
- Resistente a la formación de geles y piel

### Usos:

Lanco® HM-1958 Book Binding Side Adhesive esta especialmente formulado para usar en tiempos abiertos de pegado cortos y medios. Para sustratos con o sin coating y papel couche con calibres menores a 90. Para utilizar en equipos Harris / Sheridan, Kolbus and Muller Martini entre otros a Velocidades de 5000-10000 BPH.

Se adhiere a superficies:

- Porosas y no porosas
- Sustratos con o sin coating
- Papel couche

### Limpieza:

Saque la mayor cantidad de material de la línea como sea posible. A continuación lave la unidad con parafina o un producto recomendado por el fabricante.

### Data de Producto

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo de Producto:       | Adhesivo   |
| Color final:            | Gardner 5 - 6  |
| Punto de ablandamiento: | 165 °F - 172 °F  |
| Temperatura sugerida:   | 325 °F - 350 °F  |
| Velocidad de curado:    | Medio rápido   |
| Tamaños:                | Cajas de 50 lbs.<br>Paletas de 1,500 lbs.  |
| Viscosidad:             | @ 350 °F SC4-27 10 rpm = 1,200 - 1,600 cps<br>@ 300 °F SC4-27 10 rpm = 3,200 - 3,800 cps |
| Almacenamiento:         | 1 año en empaque original  |

Aviso: A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Información técnica publicada e instrucciones son sujetas a cambio sin previa notificación.

S.D.S.: Disponible a petición.

### Información Importante de Seguridad:

FDA Estado: Este producto cumple con las exigencias de su composición Sección 175.105 de 21 CFR. Antes de usar este o cualquier producto químico, asegúrese de leer y entender la información sobre los materiales y datos de seguridad productos de las etiquetas. Manténgase alerta a los peligros potenciales y sigue todas las medidas de precaución, las instrucciones de manejo y disposición consideraciones expuestas en la ficha de seguridad y etiquetas

- Use guantes resistentes al calor y la cara al manipular adhesivos de fusión en caliente.
- Evite el contacto con el producto fundido. Contacto corporal puede causar quemaduras graves.
- En caso de contacto con producto caliente:
  - a. Enfriar inmediatamente por inmersión en agua limpia y fría.
  - b. No intente retirar el adhesivo de la piel enfriada.
  - c. Cubra la zona con compresas contacto limpio, húmedo y recibe tratamiento de emergencia inmediatamente.

### Precaución de uso:

El producto está listo para su uso tal como se recibió, no lo diluya de fusión en caliente adhesiva. Confirme la compatibilidad antes de hacer cambios de fusión en caliente adhesivo.

