



SiliconSeal™ cc-781

Adhesivo y Sellador Acrílico para Baños y Cocinas

Descripción:

SiliconSeal™ es un adhesivo y sellador acrílico modificado con silicón de buen rendimiento, adherencia y flexibilidad. Puede retocarse con pintura de látex en 1 hora o de aceite en 24 horas; tiene una tolerancia de movimiento entre las juntas de hasta un 50%.

Ventajas del Producto:

- Se adhiere al cemento, madera, metal y cerámica
- Se puede pintar
- Se puede utilizar como sellador de grietas
- Resistente al hongo y rayos UV
- Garantía de por vida en cuanto a adhesión
- 100% flexible
- Hasta 50% movimiento de empalme
- No se amarillenta

Usos:

SiliconSeal™ está diseñado para adherirse fuertemente a cualquier superficie. Ideal para sellar alrededor de topes de cocinas, bañeras, duchas y fregaderos. Igualmente excelente para masillar alrededor de ventanas y puertas, para pegar molduras decorativas, lozas de cerámica, etc.

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar:

- Madera
- Cemento
- Metal
- Cristal

Para sellar en:

- Topes de cocina
- Baños
- Duchas
- Fregaderos

Tabla de Cobertura:

Tamaño de la junta en pulgadas

Width	Depth	
	Inch	
	1/4"	1/2"
1/4"	24.8'	
1/2"	12.4'	6.1'
3/4"	8.1'	4'
1"	6.1'	3'

Pies lineales por 10.1 fl.oz.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Resina Acrílica Modificada con Silicón
Color:	Blanco
Sólidos (%):	79 ± 3 por peso 69 ± 3 por volumen
Peso/Galón:	11.96 lb ± 0.05 (5.42 kg ± .02)
Tiempo de Curado:	
Al Tacto:	12-15 minutos
Curado Final:	24 horas
Tamaños:	10.1 fl.oz. cartucho 5.5 fl.oz tubo
Viscosidad:	230,000 - 250,000 cps
Porcentaje de Pigmento por peso:	44 ± 3%

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Método de Aplicación:

1. La superficie debe de estar libre de polvo, sucio, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado.
2. Aplique a temperaturas mayores de 40°F (5°C) y cuando no se espera precipitación por 72 horas.
3. Corte la punta del tubo para el tamaño del grano que usted desee.
4. Sujete la pistola de sellar a un ángulo de 45° y empuje el Lanco® SiliconSeal™ CC-781 delante del inyector, aplicando presión uniforme para un sello lizo.
5. Arregle cualquier desperfecto en los primeros 15 minutos con su dedo o una esponja húmeda.
6. Limite el tamaño de la junta a sellarse a un tamaño aproximado de 1/4" (0.64 cm) de profundo por 1/4" (0.64 cm) de ancho. Si la profundidad de la junta excede 3/8" (0.96 cm), use polietileno o estopa como relleno secundario.
7. Elimine sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que forme la "piel".
8. Espere 2 horas antes de pintar con pintura a base de agua o 24 horas si utiliza pintura de base en aceite.

Preparación de Superficies:

La superficie y bordes de la junta deben estar sanos, limpios, secos, libre de aceites, grasa u otros contaminantes que puedan impedir la adherencia del producto.

Superficies con hongo: Cualquier moho existente en la superficie se debe matar y quitar antes de la aplicación de la silicona. Fregue la superficie llena de hongo con una mezcla de 1 cuarto de galón de un blanqueador doméstico con 3 cuartos de agua caliente; enjuague completamente y deje secar.

Superficies ya selladas: Es necesario remover la mayor cantidad de silicona viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

Información Adicional:

Limpieza: Limpie sellador excesivo con un trapo húmedo antes de que se cure.

Almacenamiento: Proteja de temperaturas que congelen. Almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

Nota: No se recomienda el uso en superficies horizontales donde agua podría depositarse, o para uso marino o áreas debajo de agua.

Garantía limitada de por vida: Satisfacción garantizada. Si el sellador se agrieta, se pela o se separe durante el período de garantía, cuando se usa como se indica, devuelva el envase usado junto con el recibo de compra a Lanco® Mfg. Corp. para el reemplazo del producto. El fabricante o el vendedor no aceptará responsabilidad por más que el remplazo del producto.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

Precaución: Los vapores inflamables pueden inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y eliminar otras fuentes de llamas o chispas y dejar fuera hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.

Visite www.lancopaints.com.

Proteja de la congelación.

