



Bonding Agent 28% CB-610 • CB-510

Adhesivo para Concreto Re-Humedecible

Descripción :

Bonding Agent CB-610 • CB-510 es un pegamento de concreto, re-humedecible de gran agarre y fortaleza que mejora mezclas de cemento en interior y exterior. Esta emulsión de homopolímeros es utilizada para pegar concreto en paredes y en plafones nuevos y viejos, mantiene la flexibilidad sin tomarse rígido, ni le afecta la alcalinidad de la cal o el cemento. También se puede usar como aditivo para mezclar con el cemento, Lanco Bonding Agent aumenta la fortaleza de cemento con cemento, cemento con madera, yeso, "stucco", piso y yeso con yeso.

Ventajas del Producto:

- Color azul o blanco.
- Para paredes y plafones.
- Excelente fuerza de adhesión.
- Secado rápido.
- Unión permanente.
- Cumple con ASTM C-631.
- Para aplicar o mezclar con el cemento.

Usos:

Para uso residencial y de construcción únicamente, para proveer una adhesión permanente entre la mezcla de cemento para repello y substratos diversos en buenas condiciones.

Se adhiere a superficies lisas y porosas:

- Madera
- Concreto
- Repello nuevo o existente
- Paneles prefabricados de pared
- Plafones y paneles interiores de techo
- Concretos alcalinos

Preparación de Superficie:

Todas las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de contaminantes tales como arena, polvo, aceite y grasa.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Emulsión de Homopolímero
Colores:	Azul CB-610 Blanco CB-510
Sólidos (%):	27 ± 2% por peso 21 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	9.06 ± 0.05lb. (4.09 ± 0.02 kg.)
Tiempo de secado:	20-30 minutos
Tamaños:	55 galones 5 galones 1 galón 1 cuarto
Dilución:	No es recomendado
Viscosidad:	2.400 - 2.800 CPS
Punto de Inflamabilidad:	No inflamable
Cobertura:	
Teórico:	Hasta 29 m ² /gal. (316 ft ² /gal.) @ 1 mils seco
Recomendado:	225 ft. ² ./gal. (20.9 m ² /gal.)
VOC:	<10 g/L

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

F.D.S.: Disponible a petición.

Información del Producto:

Almacenamiento: Proteja de temperaturas que congelen; almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe usar dentro del año que se compró.

Mezcla: Siempre mezcle este producto completamente antes de utilizarlo, ya sea de manera manual o con un agitador profesional.

Limpieza: Limpie todo el equipo con agua cálida enjabonada inmediatamente después de terminar.

Método de Aplicación:

Para una adhesión satisfactoria siga el siguiente procedimiento:

1. Mezcle ingredientes del contenedor antes de usar. No lo diluya para hacer volumen.
2. Superficie debe estar libre de polvo, arena o cualquier partícula foránea.
3. Aplique el producto uniformemente a la superficie con brocha, rodillo o pistola.
4. Antes de aplicar la mezcla de concreto verifique la superficie para uniformidad en el color. Áreas con tonos irregulares indican que la cantidad del producto aplicado no es suficiente.
5. Permita al producto por lo menos 2 horas para curar antes de aplicar la mezcla de concreto.
6. Si pasan más de 24 horas de aplicado, aplique una capa adicional de este producto antes de aplicar la mezcla de cemento.
7. Siempre mantenga el nivel conveniente de agua en la mezcla de concreto. No lo aplique muy seco.
8. Al aplicar el empañado de cemento pase siempre la llana en forma circular. Nunca hale la flota perpendicularmente a la superficie.

Peligro/Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del F.D.S.

Precaución: Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Ficha de Datos de Seguridad antes de usar. Visite www.lancopaints.com.



• **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000
• **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Ur. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221
• **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyal de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257