



## **PAINTER'S PLUS** **ESMALTE ANTICORROSIVO PARA METALES**

### **DESCRIPCIÓN**

Es un esmalte formulado con resinas de alquídicas y pigmentos anticorrosivos para uso interior o exterior. Especialmente formulado para alta durabilidad y excelente adhesión a superficies metálicas (hierro negro, cobre, etc.) o previamente pintadas debidamente preparadas. Está libre de plomo y puede ser aplicado con brocha o con pistola.

### **USOS BÁSICOS**

Para uso industrial, comercial o residencial en superficies nuevas o previamente pintadas de metal a las cuales protegerá con una película de alta resistencia y pigmentos anticorrosivos.

### **VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Durable y fuerte
- Anticorrosivo
- Excelente adhesión
- No se descascara
- Buen cubrimiento
- Resistente al hongo

### **PROPIEDADES FÍSICAS**

#### **Contenido de sólidos:**

48 ± 1% por peso  
29 ± 1% por volumen

**Densidad** 10.0 ± 0.5 lb/gal

#### **Tiempo de secado**

Al tacto: 4 horas,  
para otra mano: 12 horas,  
para curar: 24 horas

**Viscosidad:** 85 - 90 KU

**Acabado:** Mate (2-5 grados, geometría 60°)

**Porcentaje de pigmento por peso:** 36 ± 1%

**Cubrimiento aproximado:** hasta 40 m<sup>2</sup>/gal

**Presentaciones:** 5 galones

1 galón

¼ galón

**Colores:** blanco, negro, azul, rojo, verde, teja

**Dilución:** No requerida. Puede emplearse Mineral Spirits a no más de un 10%.



**Preparación de superficies:** La superficie debe de estar libre de contaminantes como polvo, suciedad, grasa y moho.

Límpiala según el método de limpieza con disolventes (párrafo SSPC-SP 1-63, sección 3-3 de este manual). La preparación mínima debe ser la limpieza a mano (párrafo SSPC-SP 2-63, ídem) o a máquina (párrafo SSPC-SP 3-63, ídem). Aplique **LANCO® Value**

**Anticorrosivo para techos** el mismo día de la limpieza.

**Superficies nuevas:** Elimine todo rastro de aceite y grasa según se indica en las instrucciones del párrafo sobre limpieza con disolvente (SSPC-SP 1-63 de este manual) y con LANCO® Lacquer Thinner LT-102. Aplique una mano de esta base a toda la superficie.

**Superficies de metal previamente pintadas:** Elimine cualquier rastro de suciedad y de pintura vieja suelta o descascarada y aplique **LANCO® Value Anticorrosivo para techos** sobre dichas áreas. Si el deterioro fuese extremo, limpie la superficie a mano (párrafo SSPC-SP 2-63, sección 3-3 de este manual) o a máquina (párrafo SSPC-SP 3-63, ídem).

**Método de aplicación:**

**Brocha:** Use una buena brocha de nailon o poliéster.

**Rolo:** Use un rolo LANCO® All-Purpose 3/8" Nap Enamel Roller PA-565.

**Pistola convencional:** Para la alimentación de succión use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo "E" y casquillo de aire 30 o equivalente a 40-45 psi. Para la alimentación a presión, use una pistola DeVilbiss MBC con punta y aguja tipo "E" y casquillo de aire 704 o equivalente a 35-40 psi y 5-8 psi presión líquida, 3/8" ID manga, tanque de presión de doble regulación con separador de aceite y humedad.

**Pistola sin aire:** Mínimo de bomba con cociente 28:1, .011"-.013" punta del orificio, 1/4" ID manga de teflón.

**Mezcla:** Mezcle bien siempre antes de aplicar, con agitador eléctrico o a mano.

**Limpieza:** Limpie bien todo equipo inmediatamente después de usarlo con LANCO® Mineral Spirits MS-107.

**Peligro:** Use solamente con ventilación adecuada. Evite aspirar los vapores repetida o prolongadamente. No ingiera este producto, ya que puede causar lesiones, enfermedad o la muerte. Evite el contacto prolongado con la piel. No deje que le caiga en los ojos. No coma, beba o fume en lugares de trabajo.

**Aviso:** A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso. *Es responsabilidad del usuario realizar las pruebas necesarias para su propio uso y aplicación.*

**M.S.D.S.:** Disponible a petición.