



Contact Cement CA-274 Cemento de Contacto Industrial de Secado Rápido

Descripción:

Contact Cement CA-274 es un pegamento de contacto industrial, de secado rápido, formulado con Goma de Cloropleno a base de solvente para laminados decorativos en color rojo. Es caucho en grado pistola, en un disolvente volátil que resiste el agua, el calor, el aceite, la grasa y la mayoría de productos químicos.

Ventajas del Producto:

- Auto-curado y secado al aire
- Para aplicar con pistola
- Secado rápido
- Unión permanente
- Resistente al calor, el agua y el aceite
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
- Hasta 30 minutos para trabajarlo

Usos:

Contact Cement CA-274 para uso industrial y de construcción únicamente. Especialmente formulado para ser utilizado en máquinas con múltiples pistolas pulverizadoras para unir laminados decorativos, topes, madera, contrachapado, formica y muchos otros materiales similares y diferentes.

Se adhiere a superficies lisas y porosas:

- Madera
- Contrachapado
- Cuero
- Goma sintética
- Laminados decorativos
- Topes

Preparación de Superficie:

Todas las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de contaminantes tales como suciedad, aceite y grasa.

Data de Producto:

Tipo de Producto:	Goma de Cloropleno
Color:	Rojo (CA-274)
Sólidos (%):	17 ± 2% por peso 11 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	6.63 ± 0.05 lb. (3.00 ± 0.02 kg.)
Tiempo abierto:	Hasta 30 minutos
Tiempo de curado:	10-15 minutos
Tamaños:	55 galones 5 galones
Viscosidad:	225 -250 CPS
Punto de inflamabilidad	< 20°F TCC
Cobertura:	200 ft. ² /gal. (18 m ² /gal.)

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen. Almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe de usar dentro del año que se compró.

Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:

1. Mover bien. Aplique a temperaturas mayores de 65°F (18°C).
2. La superficie debe estar limpia, seca y libre de materia suelta.
3. Aplique Lanco® Contact Cement a ambas superficies y permita secar de 10 a 15 minutos. Evite el secado excesivo.
4. Alinear las piezas exactamente antes de pulsar superficies entre sí; reposicionamiento es imposible una vez que se hace el contacto.
5. Presione firmemente las piezas juntas a mano o con rodillo mecánico.
6. Mantener el recipiente herméticamente cerrado cuando el cemento de contacto no esté en uso. Evite almacenar en temperaturas mayores a 100°F (38°C) o por más de 6 meses.

Peligro / Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

Limitación: Este producto no debe ser utilizado en ninguna casa completamente construida o edificio no industrial.

Precaución: Contiene destilados de petróleo, acetona, tolueno, M.E.C. (Metilo Etilo Cetona), heptano y hexano. Los vapores inflamables pueden inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y eliminar otras fuentes de llamas o chispas y dejar fuera hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.

Visite www.lancopaints.com.

Proteja de la congelación.



-
- **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
 - **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
 - **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162