



## Contact Cement TP-878 Cemento de Contacto Grado Consumidor

### Descripción:

**Contact Cement TP-878** es un pegamento de secado rápido, alto en sólidos y extra fuerte, para aplicar en pequeñas proporciones, formulado con goma de cloropreno a base de solvente para manualidades o reparaciones en color natural. Para aplicar con brocha, en un disolvente volátil que resiste agua, calor, aceite, grasa y la mayoría de productos químicos.

### Ventajas del Producto:

- Auto-curado y secado al aire
- Para aplicar con brocha o pincel
- Secado rápido
- Unión permanente
- Resistente al calor, el agua y el aceite
- Resistente a la mayoría de los productos químicos

### Usos:

Para uso residencial, para reparar y unir laminados decorativos, formica, joyería, cuero, telas, alfarería y muchos otros materiales similares y diferentes.

### Preparación de Superficie:

Todas las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de contaminantes tales como suciedad, aceite y grasa.

### Data de Producto:

Tipo de Producto:	Goma de Cloropreno
Color:	Natural
Sólidos (%):	25 ± 2% por peso 17 ± 2% por volumen
Peso/Galón:	6.78 ± 0.05 lbs. (2.90 ± 0.02 kg.)
Tiempo Abierto:	Hasta 30 minutos
Tiempo de Curado:	10-15 minutos
Empaque:	1 FL. OZ.
Viscosidad:	1,900 - 2,100 CPS
Gravedad específica:	0.81

**Aviso:** A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

### Información de Almacenamiento:

Proteja de temperaturas que congelen. Almacene en un cuarto fresco y seco. El producto se debe de usar dentro del año que se compró.

### Método de Aplicación:

Para mejores resultados, siga estos pasos:

1. Mover bien. Aplique a temperaturas mayores de 65 °F ( 18 °C ).
2. La superficie debe estar limpia, seca y libre de materia suelta.
3. Aplique Lanco® Contact Cement a ambas superficies y permita secar de 10 a 15 minutos. Evite el secado excesivo.
4. Alinear las piezas exactamente antes de pulsar superficies entre sí; reposicionamiento es imposible una vez que se hace el contacto.
5. Presione firmemente las piezas juntas a mano o con rodillo mecánico.
6. Mantener el recipiente herméticamente cerrado cuando el cemento de contacto no esté en uso. Evite almacenar en temperaturas mayores a 100 °F (38 °C ) o por más de 6 meses.

### Peligro / Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

**Precaución:** Contiene destilados de petróleo, acetona, tolueno, M.E.K. (metilo etilo cetona), heptano y hexano. Los vapores inflamables pueden inflamarse. Antes de la aplicación, apagar las luces piloto, apagar los aparatos eléctricos y eliminar otras fuentes de llamas o chispas y dejar fuera hasta que el área esté libre de vapores. No fume. Cierre bien el envase después de cada uso. Proporcionar ventilación adecuada durante la aplicación y secado.

**¡Advertencia!** Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

### Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.

Visite [www.lancopaints.com](http://www.lancopaints.com).

Proteja de la congelación.



- 
- **NORTH AMERICA** • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
  - **CARIBBEAN & SOUTH AMERICA** • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
  - **CENTRAL AMERICA** • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162