



Premium Pegamento™ PA-1511 Pegamento con Polímeros para Pisos y Paredes

Descripción:

Premium Pegamento™ es un mortero color blanco de buena calidad, resistencia y fuerza de adhesión para fijar toda clase de baldosas y azulejos. Cura rápidamente, aún en climas fríos. Se adhiere a la mayoría de las superficies y tipos de azulejo y baldosa.

Ventajas del Producto:

- Para instalación de todo tipo de losas
- Pegamento flexible
- Para uso interior y exterior
- Pegamento blanco
- Fuerte adhesión

Usos:

Premium Pegamento™ es ideal para la instalación de losas de cerámica, porcelanatos y piedras naturales tanto en interior como exterior, en pisos y paredes. De fácil manejo y gran durabilidad. Es un mortero con una excelente adhesión al sustrato y a las losas. Solo tiene que añadir agua y mezclar.

Rendimiento:

Cubre de 8-10 metros cuadrados (80-100 pies cuadrados) por cada 50 lbs, aplicándolo con una llana de dientes cuadrados 6 x 6 x 6 mm ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ pulgadas) y de 11.0-13.0 metros cuadrados (110-130 pies cuadrados) con una llana de dientes cuadrados de 6 x 9 x 6 mm ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ pulgadas).

Data de Producto:

Especificaciones según ANSI 118.64

Adhesión: >200 psi @ 28 días

Especificaciones según ISO 13007

Adherencia: ≤ 1.38 MPa @ 28 días

Tiempo Instalación: > 20 minutos

Deformación: ≤ 2.5 mm (≥ 0.1 ")

Adherencia: ≥ 0.5 MPa (≥ 72.5 psi)

Otras propiedades:

Duración de mezcla: > 2 horas

Empaque: 50 lbs. (22.5 kg)

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Mezclado:

Para estar seguro de obtener resultados óptimos, las técnicas uniformes de mezclado y limpieza permitirán obtener resultados uniformes.

1. Utilice un recipiente limpio para mezclar. Vierta aproximadamente 1.5 galones de agua limpia y, para el saco de 50 lbs. Añada gradualmente la pega Premium Pegamento; mezclando lentamente. Para mezclar puede utilizar una mezcladora de baja velocidad (aproximadamente 300 RPM), hasta que logre una consistencia homogénea y sin grumos (tiempo aproximado: 5 minutos).
2. Deje reposar la mezcla durante 2 minutos, y proceda a mezclar nuevamente por otros 5 minutos.
3. Lavar bien manos y herramientas con agua inmediatamente después de mezclar.

Aplicación / Instalación según ANSI A108.5.

Utilice una llana dentada del tamaño adecuado para asegurar una cobertura total, en los azulejos y las losas. Aplique la mezcla del mortero con el lado plano de la llana, a un ángulo de 35' o 40'; para forzar el material dentro de las irregularidades de la superficie y obtener una mayor adherencia. Luego, con el lado dentado de la llana, aplique la cantidad adecuada de mezcla para la adherencia. Presione los azulejos o losas, firmemente en su sitio, efectuando un ligero movimiento en dirección perpendicular a los surcos. Acomode los azulejos o losas y golpee con un mallet de goma. Para algunos azulejos o losas es aconsejable aplicar mezcla en la parte de atrás. Periódicamente levante un azulejo/losa y examine la parte posterior, para asegurarse que pego la cantidad adecuada de mortero a la pieza (95% como mínimo). No aplique material adicional al que pueda instalarse en 15 minutos, o mientras el material tenga viscosidad (pegajoso al tacto); aproximadamente 2m² (20 p²). Si el material comenzara a secarse, (no pegajoso), vuelva a mezclar con la llana dentada. Si estuviera demasiado seco, quítelo y re-emplácelo.

Curado y Protección:

No caminar ni enlechar las losas durante las próximas 15-24 horas después de ser instaladas. Proteger el enlosado contra las condiciones climáticas y la sumersión completa en agua durante por lo menos 21 días.

Pisos: Proteger los pisos al tráfico a pie durante por lo menos 15-24 horas, el tráfico general durante al menos 72 horas y tráfico pesado durante al menos 7 días.

Paredes: Proteger las paredes contra impactos y la vibración durante al menos 14 días a partir de la instalación.

Aviso: Declinamos toda responsabilidad por daños incidentales y emergentes, según se define bajo el código comercial uniforme que se produzcan directa o indirectamente, o por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos de un modo que no se ajuste a las instrucciones impresas y en vigor o por la utilización que no sea aquella para la cual se diseñaron estos productos.

Antes de la utilización el usuario determinara la idoneidad del producto para el uso que le piensa dar. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda clase en relación con dicha utilización. Nuestra responsabilidad estará limitada expresamente a la sustitución de los productos defectuosos. Se considerará que se renuncia a la presentación de cualquier reclamación a menos que esta se nos haga por escrito dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubra el defecto o razonablemente debe descubrirse dicho defecto.

Peligro / Advertencia:

Precaución: Este producto contiene las siguientes sustancias químicas reportables conforme la norma 29 CFR 1910.1200 del organismo federal estadounidense OSHA. Sílica cristalina, cuarzo-carcinógeno (Fibrosis Pulmonar), cemento Portland (Irritante a los ojos y la piel). Este producto contiene químicos que el estado de California sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños sobre la reproducción.

Protección Personal Durante su Uso: Use lentes de seguridad y guantes para evitar el contacto con los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien después de usar el material. Si hay contacto con los ojos, enjuáguelos con agua por 15 minutos. Si la molestia continúa llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel enjuague inmediatamente con agua. Descarte y lave ropa y zapatos contaminados inmediatamente. ¡No respire los polvos! Este producto contiene silice cristalina libre, que puede causar cáncer y lesión pulmonar (silicosis). Al mezclar el producto o en áreas polvorientas use una máscara de respiración aprobada para polvos peligrosos siempre.

No lo ingiera: Si se ingiere por error, beber 1 ó 2 vasos de agua para diluir. No inducir el vómito. En caso de una emergencia química, derrame, liqueo, Exposición o accidente acudir al centro de salud más cercano o llamar al 911.

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

¡Advertencia!: Mantener fuera del alcance de los niños.

Limitaciones y más información:
Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.
Visite www.lancopaints.com.

