



Superflex™ PA-1510

Pegamento Flexible Fortificado con Polímeros

Descripción:

Superflex™ es un mortero flexible de altísima calidad, resistencia y extraordinaria fuerza de adhesión para toda clase de baldosas y azulejos. Cura rápidamente, aún en climas fríos. Se adhiere a la mayoría de las superficies y tipos de azulejo y baldosa. Nuestra tecnología de tres polímeros entrecruzados, asegura mayor flexibilidad, fácil y suave uso de la paleta y resultados duraderos y consistentes.

Ventajas del Producto:

- Tecnología con tres polímeros
- Excelente adhesión a superficies
- Mayor flexibilidad
- No se encoge
- Para uso interior y exterior

Usos:

Superflex™ se recomienda para la instalación de azulejos, piedras con azulejos translucidos, losas de cerámica y mosaico. Para terrazo pre moldeado, piedras naturales de colores claros (como el mármol blanco) y mini ladrillos. Adhiere azulejos, porcelana de fácil adherencia. Puede ser utilizado en piso y pared, tanto en superficies interiores como exteriores.

Rendimiento:

Cubre de 8-10 metros cuadrados (80 – 100 pies cuadrados) por cada 50 lbs, aplicándolo con una llana de dientes cuadrados 6 x 6 x 6 mm (¼ x ¼ x ¼ pulgadas) y de 11.0-13.0 metros cuadrados (110-130 pies cuadrados) con una llana de dientes cuadrados de 6 x 9 x 6 mm (¼ x 3/8 x ¼ pulgadas).

Data de Producto:

Especificaciones según ANSI 118.64

Resistencia:
a corte: >200 psi @ 8 días

Especificaciones según ISO 13007

Adherencia: ≤1MPa (≥4 5psi)
Tiempo Instalación: ≤0.5MPa (≥ 72psi)
@ 30 minutos
Deformación: ≤2.5 mm (≥ 0.1")
Adherencia: ≥0.5 MPa (≥ 72.5 psi)

Otras propiedades:

Duración de mezcla: > 2 horas

Empaque: 50 lbs. (22.5 kg)

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S. disponible a petición.

Mezclado:

Para estar seguro de obtener resultados óptimos, las técnicas uniformes de mezclado y limpieza permitirán obtener resultados uniformes.

Paso #1: En un recipiente limpio para mezclar, echar aproximadamente 1-3/4 a 2 cuartos (1.75 a 1.9 L) de agua limpia. Añada gradualmente la pega seca mezclando lentamente y continúe mezclando. Añadir siempre el polvo al agua y ser muy constante en el proceso de la mezcla.

Nota: Evite que quede aire atrapado en el mezclado prolongado.

Paso #2: Mezclar bien hasta que se obtenga la consistencia de una pasta dura, homogénea y sin grumos.

Paso #3: Dejar reposar 10 minutos. Debe aplicar todo el material mezclado en 2 horas luego de mezclar. Limpie las herramientas con agua.

Curado y Protección:

No caminar ni enlechar las losas durante las próximas 15-24 horas después de ser instaladas. Proteger el enlosado contra las condiciones climáticas y la sumersión completa en agua durante por lo menos 21 días.

Pisos: Proteger los pisos al tráfico a pie durante por lo menos 15-24 horas, el tráfico general durante al menos 72 horas y tráfico pesado durante al menos 7 días.

Paredes: Proteger las paredes contra impactos y la vibración durante al menos 14 días a partir de la instalación.

Información Importante y Seguridad:

Aviso: Declinamos toda responsabilidad por daños incidentales y emergentes, según se define bajo el código comercial uniforme que se produzcan directa o indirectamente, o por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos de un modo que no se ajuste a las instrucciones impresas y en vigor o por la utilización que no sea aquella para la cual se diseñaron estos productos.

Antes de la utilización el usuario determinará la idoneidad del producto para el uso que le piensa dar. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda clase en relación con dicha utilización. Nuestra responsabilidad estará limitada expresamente a la sustitución de los productos defectuosos. Se considerará que se renuncia a la presentación de cualquier reclamación a menos que esta se nos haga por escrito dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se descubra el defecto o razonablemente debe descubrirse dicho defecto.

Precaución: Este producto contiene las siguientes sustancias químicas reportables conforme la norma 29 CFR 1910.1200 del organismo federal estadounidense OSHA. Sílica cristalina, cuarzo-carcinógeno (Fibrosis Pulmonar), cemento Portland (Irritante a los ojos y la piel). Este producto contiene químicos que el estado de California sabe que causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños sobre la reproducción.

Protección personal durante su uso: Use lentes de seguridad y guantes para evitar el contacto con los ojos y la piel. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien después de usar el material. Si hay contacto con los ojos, enjuáguelos con agua por 15 minutos. Si la molestia continúa llame a un médico inmediatamente. En caso de contacto con la piel enjuague inmediatamente con agua. Descarte y lave ropa y zapatos contaminados inmediatamente. ¡No respire los polvos! Este producto contiene sílice cristalina libre, que puede causar cáncer y lesión pulmonar (silicosis). Al mezclar el producto o en áreas polvorientas use una máscara de respiración aprobada para polvos peligrosos siempre.

No lo ingiera: Si se ingiere por error, beber 1 ó 2 vasos de agua para diluir. No inducir el vómito. En caso de una emergencia química, derrame, liqueo, Exposición o accidente acudir al centro de salud más cercano o llamar al 911.

Peligro / Advertencia:

Usar solo con ventilación adecuada. La ventilación debe ser suficiente para limitar la exposición por debajo de los límites del S.D.S.

¡Advertencia! Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de emergencias químicas, llamar a ChemTrec 1-800-424-9300 (USA) ó 1-703-527-3887 (Internacional).

Limitaciones y más información:

Lea la Hoja de Seguridad antes de usar.
Visite www.lancopaints.com.

