



# Titanium™ Primer TP-2915

## Base Blanca Acrílica Int/Ext

### Descripción:

**Titanium™ Primer** es una base y sellador universal de resina 100% Estireno/Acrílico con aditivos de alto rendimiento, diseñados especialmente para proveer propiedades superiores de cubrimiento. De secado rápido y se puede pintar el mismo día con pinturas alquídicas o a base de agua. Provee una excelente adhesión, cubrimiento en una sola capa y un acabado ultra blanco.

### Cumple con los Requisitos:

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| MPI:                         | N/A |
| Green Performance1:          | N/A |
| Green Performance 2:         | N/A |
| Cumplimiento COV (<100 g/L): | Sí  |
| SCAQMD:                      | N/A |
| AIM & OTC:                   | N/A |

### Ventajas del Producto:

- Excelente cobertura y adhesión
- Acondiciona y se adhiere a concreto poroso
- Fuerte y duradera
- Resistente a manchas y moho
- Excelente anclaje a la superficie
- Resistente al atizamiento
- Resistente a la alcalinidad
- Se puede tinte

### Usos:

Titanium™ Primer es excelente para superficies nuevas, previamente pintadas o brillosas. Para usar debajo de pinturas a base de agua o alquídicas en interiores y exteriores. Como sellador de manchas imprime blanco para esconder la mayoría de los colores. Para uso en cemento, ladrillo, madera preparada, láminas de tabla yeso, fibrocemento, EIFS, etc.

### Data Técnica:

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Producto:                    | 100% Acrílico                                                    |
| Acabado:                             | Mate (5° - 10°)<br>*Geometría 60°                                |
| Sólidos (%):                         | 53 ± 2% por peso<br>39 ± 2% por volumen                          |
| Peso/Galón:                          | 11.0 ± 0.05 lbs.<br>(5.02 ± 0.02 kg.)                            |
| Colors:                              | Ultra Blanco                                                     |
| Tiempo de secado:                    | Al tacto: 1 hora<br>A reaplicar: 2 horas                         |
| Cubrimiento:                         |                                                                  |
| Teórico:                             | Hasta 626 p² por<br>galón @ 1 milésima                           |
| Recomendado:                         | 400-450 p²/gal.<br>(37-41 m²/gal.) @<br>1.6mil seca, 4 mils hum. |
| Presentaciones:                      | 5 galones<br>1 galón                                             |
| Dilución:                            | No es recomendable.<br>(máximo 1/2 pinta/gal.)                   |
| Flamabilidad:                        | No es flamable                                                   |
| Viscosidad:                          | 95 - 105 KU's                                                    |
| Porcentaje de pigmentos<br>por peso: | 31 ± 2%                                                          |
| COV:                                 | <100 g/L                                                         |

**Aviso:** A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

S.D.S.: Disponible a petición.

### Preparación de Superficie:

Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, tiza, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, yeso, lechada, eflorescencia y pintura suelta o agrietada. Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión. Deje secar la superficie antes de continuar.

**Grietas y agujeros:** Deben estar limpios y secos. Con una espátula aplique Lanco® Siliconizer™ Crack Filler sobre la grieta y a 2 pulgadas de ambos lados, rellene todos los huecos con Lanco® Spackling Compound. Déjelo secar completamente por 24 horas.

**Superficies con moho o algas:** Cualquier moho existente en la superficie debe ser eliminado completamente y removido antes de la aplicación de la base o pintura. Cualquier moho no eliminado puede continuar creciendo a través del nuevo acabado. Utilizando un cepillo de mango largo, restriegue las superficies enmohecida con una mezcla de una parte de blanqueador de uso doméstico y tres partes de agua tibia. Enjuague completamente y deje secar.

**Superficies de concreto:** Morteros de yeso o cemento, estucado y bloques de concreto, deben estar curados y duros. Remueva de la superficie cualquier contaminante, agentes de liberación o de curado de hormigón, eflorescencia, etc. La superficie debe tener un nivel de pH seguro por debajo de 9 antes de la aplicación de pintura o base.

**Superficies previamente pintadas:** Toda la superficie debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como sucio, grasa, tiza, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, yeso, lechada, eflorescencia y selladores para asegurar la unión al acabado previo. Revestimientos parcialmente removidos sueltos por ampollas, raspados o rotos deben ser removidos para proveer una superficie sólida.

**Eflorescencia:** Es un polvo blanco, parecido a depósitos de cristal que son visibles en las superficies de mampostería o cemento. Debe eliminarse usando una solución de 1 parte de ácido muriático y 3 partes de agua. Utilice un cepillo de mango largo. Enjuague completamente.

**Madera:** Lijar las áreas ásperas y aplicar base. El máximo aceptable de contenido de humedad anterior al revestimiento de madera nueva debe ser por debajo de 16%.

#### Método de Aplicación:

Agitar bien antes de usar. Pintar siempre en el lado sombreado del edificio. No diluya la pintura, utilice según suministrado. No aplique cuando la superficie o temperatura del aire estén por debajo de los 50 °F ó si se espera lluvia en las próximas 5 horas. Aplique el producto generosamente con brocha, rolo o pistola. Evite pasar el rolo o brocha excesivamente o dispersar demasiado. Las prácticas estándares típicamente recomiendan entremezclar cuando se esté trabajando con más de una paila o envase del mismo color, para asegurar la consistencia del color.

**Prueba de los niveles de pH:** Los niveles de pH deben estar por debajo de 9 antes de la aplicación de cualquier pintura o base. Si los niveles de pH están sobre 9 pero bajo 13, aplique Lanco® 100% Acrylic Roof & Wall Primer/Sealer AS-210 según las instrucciones antes de la aplicación adicional de bases y/o capas de acabado.

**Mezcla y dilución:** Mezclar bien antes de aplicar. Diluir no es recomendado, de ser necesario utilice sólo 8oz. de agua por cada gallón de producto.

**Brocha:** Utilice una brocha de nilón PA-1982 o de poliéster PA-1999.

**Rolo:** Utilice un rolo Lanco® All-Purpose 3/8" Nap Roller PA-566. Aplique generosamente, evite pasar el rolo o brocha excesivamente o la re-elaboración de las áreas pintadas y evite dispersar demasiado.

**Pistola:** El equipo debe ser capaz de mantener una presión de 700-1000 psi con una punta de 0.015 a 0.019. Rocíe y reaplique en superficies ásperas o porosas para lograr la formación de la capa requerida. Aplique dos capas, se recomienda dejar secar una noche entre capa para minimizar agujeros "pinholes". Véase las recomendaciones de manufacturero del equipo.

**Precaución:** No aplique cuando la superficie o la temperatura del aire estén por debajo de 50 °F (10 °C). No exponga a temperaturas de congelación cuando almacene. Aplique generosamente sin sobre esparcir. Pare de pintar al menos dos horas antes de que se forme rocío o que las temperaturas desciendan por debajo de 50 °F (10 °C).

**Importante:** Es importante que aplique una capa de base y dos capas completas de pintura para conseguir la protección de la garantía.

**Garantía limitada:** La responsabilidad de los fabricantes en relación con la venta de este producto se extenderá únicamente al precio de reemplazo si se cumple con las especificaciones de aplicación.

**Precaución:** Peligroso si es ingerido. Contiene resinas acrílicas. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua. No se restriegue los ojos. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua limpia. Si ingerido, no induzca el vómito. Consulte a un médico inmediatamente. Utilice solo con ventilación adecuada. Se requiere ventilación adecuada durante el lijado o pulido de la capa seca. Siempre utilice (NIOSH/MSHA TC21C o su equivalente.) Se recomienda utilizar gafas de seguridad cuando se utilice este producto. Este producto puede contener químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimientos y otros daños a la reproducción. Mantenga fuera del alcance de niños.

**¡Advertencia!** Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. El plomo es tóxico. Exposición al polvo de plomo puede causar enfermedades serias, tales como daño cerebral, especialmente en niños. Mujeres embarazadas deben evitar la exposición. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un mapeo mojado. Antes de comenzar, conozca cómo protegerse usted y su familia contactando la Línea de Servicio Nacional de Información de Plomo al 1-800-424-LEAD o conéctese a [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). Para emergencias químicas llame a ChemTrec 1-800-424-9300. Proteja de la congelación.

